

DATOS TÉCNICOS (POSCURADA)

PROPIEDADES DE TRACCIÓN

Resistencia a la tracción: 23,4 MPa.

Alargamiento a la rotura: 14,2 %

Resistencia de la extensión: 30-52 Mpa

PROPIEDADES DE FLEXIÓN

Resistencia a la flexión: 40-70 MPa

Tiempo de curado: 6-10 s.

8K WATER WASHABLE GREY

Resina lavable con agua, bajo olor, baja irritación de la piel, no requiere IPA costoso, solo enjuague con agua del grifo o remoje por un corto tiempo para limpiar sus impresiones 3D. Sea más seguro de usar, mejore su eficiencia y ahorre su presupuesto al reducir el tiempo de procesamiento posterior.

