

DATOS TÉCNICOS (POSCURADA)

PROPIEDADES DE TRACCIÓN

Resistencia a la tracción: 39,39±10% MPa

Deformación a máxima fuerza: 6,41±10% mm

Elongación a la rotura: 14±10%

PROPIEDADES DE FLEXIÓN

Resistencia a la flexión: 40,54±10% MPa

PROPIEDADES DE IMPACTO

Resistencia al impacto: 205±10% J/m

ABS

La resina de fotopolímero ELEGOO está especialmente diseñada para reducir la contracción del volumen durante el proceso de fotocurado, lo que garantiza la alta precisión del modelo de impresión con un acabado suave.

