

DATOS TÉCNICOS (POSCURADA)

PROPIEDADES DE TRACCIÓN

Esfuerzo de tracción en rotura: 43 MPa

Módulo de tracción: 1730 MPa

Alargamiento de rotura, BEF: 8 %

PROPIEDADES DE IMPACTO

Impacto Izod con muescas: 10,00 J/m

PROPIEDADES TÉRMICAS

HDT a 0,45 MPa : 77 °C

AQUA PHROZEN 8K

La nueva resina Aqua-Gray 8K de Phrozen está diseñada para exhibir modelos 3D en alta resolución y funciona mejor con la impresora 3D Sonic Mini 8K. Con su fórmula especial, Aqua-Gray 8K crea modelos 3D de alta calidad y extremadamente complejos con una resolución de 8K.

