

## DATOS TÉCNICOS (POSCURADA)

### PROPIEDADES DE TRACCIÓN

Esfuerzo de tracción en rotura (MPa): 33

Alargamiento a la rotura (%): 8

### PROPIEDADES DE TEMPERATURA

HDT a 0,455 MPa 68 °C

### PROPIEDADES DE IMPACTO

Resistencia al impacto (J / m): 27

Dureza (Shore D): 77

## BUILD DE ALTA RESOLUCIÓN

Resina de ingeniería fácil de imprimir, precisa, de alta resolución, no quebradiza, con baja contracción y deformación. La mejor característica única de Build es que se puede roscar con un tornillo y esto es posible porque Build tiene la combinación única de dureza y flexibilidad para manejar el proceso de roscado sin agrietarse mientras conserva las ranuras en los orificios roscados.

