

DATOS TÉCNICOS (POSCURADA)

PROPIEDADES DE TRACCIÓN

Fuerza de tensión (MPa): 42-62

Alargamiento a la rotura (%): 11-20

PROPIEDADES DE FLEXIÓN

Resistencia a la flexión (MPa): 49-58

PROPIEDADES DE IMPACTO

Resistencia al impacto (J / m): 44-49

Dureza (Shore D): 80

CASTABLE DENTAL

La resina está desarrollada para el yeso dental; muy poca ceniza y residuos ardientes, buen rendimiento de fundición; alta precisión, los detalles de impresión son claramente visibles; Bajo rendimiento de contracción, el modelo impreso no es fácil de deformar.

