

DATOS TÉCNICOS (POSCURADA)

PROPIEDADES DE TRACCIÓN

Fuerza de tensión (MPa): 42-62

Alargamiento a la rotura (%): 28-36

PROPIEDADES DE FLEXIÓN

Resistencia a la flexión (MPa): 49-58

PROPIEDADES DE IMPACTO

Resistencia al impacto (J / m): 44-49

Dureza (Shore D): 60

CASTABLE JOYERÍA

La resina desarrollada para fundición de joyas; muy poca ceniza y residuos ardientes, buen rendimiento de fundición, puede producir piezas de joyería de alta calidad; alta precisión, los detalles de los modelos finos y complejos en la industria de la joyería son claramente visibles; Se utiliza para la pérdida de adornos de oro, plata y cobre Fundición a la cera.

