

DATOS TÉCNICOS (POSCURADA)

PROPIEDADES DE TRACCIÓN

Resistencia a la tracción (MPa): 42-62

Alargamiento a la rotura (%): 100-350

Fuerza de desgarro (GPa): 8-30

Dureza (Shore D): 85-90A

FLEX PRO

La resina más flexible, con una dureza shore 60-90A, así como una elevada elongación y retorno de energía. Es lo suficientemente duradera como para ser usadas en múltiples ciclos. Compatible con la mayoría de las impresoras 3D LCD. Con una aplicación variada como en dispositivos portátiles, moldes médicos, robótica y accesorios de efectos especiales.

