

DATOS TÉCNICOS (POSCURADA)

PROPIEDADES DE TRACCIÓN

Resistencia a la tracción (MPa): 30-60

Alargamiento a la rotura (%): 35-52

PROPIEDADES DE FLEXIÓN

Resistencia a la flexión (MPa): 30-75

PROPIEDADES DE IMPACTO

Resistencia al impacto (J / m): 40-110

Dureza (Shore D): 75-81

HARD & TOUGH

Es una resina fotocurable de acrilato de uretano adecuada para impresoras LCD, con alta resistencia física, alta dureza y alta tenacidad similar al filamento ABS. Esta puede soportar fuerzas de alto impacto y otras presiones mecánicas de alta resistencia. Para el campo de aplicación, el material debe tener un rendimiento de tensión y deformación extremadamente alto, algo que cumple nuestra resina Hard & Tough.

