

## DATOS TÉCNICOS (POSCURADA)

### PROPIEDADES DE TRACCIÓN

Fuerza de tensión (MPa): 37-48

Alargamiento a la rotura (%): 25-28

### PROPIEDADES DE FLEXIÓN

Resistencia a la flexión (MPa): 46-72

### PROPIEDADES DE IMPACTO

Resistencia al impacto (J / m): 32-36

Dureza (Shore D): 78-80

## PLUS PRO (0.5, 1 K)

Basado en Poliil PLA, biodegradable en condiciones adecuadas, esta resina es compatible con pantallas a color y pantallas monocromáticas, permitiendo ser utilizada en impresoras de tamaño grande y pequeño. Esta resina proporciona buena tenacidad, poco olor y superficie de impresión suave.

