

DATOS TÉCNICOS (POSCURADA)

PROPIEDADES DE TRACCIÓN

Resistencia a la tracción (MPa): 37-48

Alargamiento a la rotura (%): 25-28

PROPIEDADES DE FLEXIÓN

Resistencia a la flexión (MPa): 36-49

PROPIEDADES DE IMPACTO

Resistencia al impacto (J / m): 32-36

Dureza (Shore D): 78-80

PLUS TRANSPARENTE (0.5, 1 K)

Alta rigidez, fácil de imprimir piezas de capa fina, buena precisión de moldeo, se puede imprimir como pieza de prueba y usarse para pruebas funcionales, impresión rápida de prototipos.

