

DATOS TÉCNICOS (POSCURADA)

PROPIEDADES DE TRACCIÓN

Resistencia a la tracción (MPa): 19-46

Alargamiento a la rotura (%): 17-30

PROPIEDADES DE FLEXIÓN

Resistencia a la flexión (MPa): 46-72

PROPIEDADES DE IMPACTO

Resistencia al impacto (J / m): 37-97

Dureza (Shore D): 74-82

WASHABLE

Se puede lavar con agua, ahorrando paso para la limpieza con alcohol, acortando considerablemente el tiempo de posprocesamiento, mejorando la eficiencia de impresión y la rentabilidad. La precisión del moldeado es alta, con alta resolución, la superficie del producto impreso es lisa y los detalles de impresión son claramente visibles.

