

## DATOS TÉCNICOS (POSCURADA)

### PROPIEDADES DE TRACCIÓN

Esfuerzo de tracción en rotura (MPa): 25

Alargamiento a la rotura (%): 4

### PROPIEDADES DE TEMPERATURA

HDT a 0,455 MPa 60 °C

### PROPIEDADES DE IMPACTO

Resistencia al impacto (J / m): 18

Dureza (Shore D): 75

## SIMPLE WATER WASHABLE

Simple es una resina fácil de imprimir y fácil de lavar que usa una concentración baja (15 %) de alcohol. Tiene buena resolución, es extremadamente fácil de trabajar y teñir, y es asequible.

