

DATOS TÉCNICOS (POSCURADA)

PROPIEDADES DE TRACCIÓN

Resistencia a la tracción: 39,06±10% MPa

Elongación de rotura: 9,4±10% MPa

PROPIEDADES DE FLEXIÓN

Resistencia a la flexión: 48,93±10% MPa

PROPIEDADES DE IMPACTO

Resistencia al impacto: 80±10% J/m

STANDARD 8K

Con pigmentos y fotoiniciadores de alta calidad dentro de la resina de fotopolímero 8K, los modelos impresos con la resina de fotopolímero estándar ELEGOO 8K tienen un efecto de color muy puro e impresionante, como una obra de arte.

