

DATOS TÉCNICOS (POSCURADA)

PROPIEDADES DE TRACCIÓN

Resistencia a la tracción: 32.437±10%

Alargamiento de Rotura (%): 17.484±10%

Módulo de Tracción (MPA): 424.97±10%

PROPIEDADES DE FLEXIÓN

Resistencia a la flexión: 59-70 Mpa

Fuerza de extensión: 36-53 Mpa

PROPIEDADES DE IMPACTO

Resistencia al Impacto (J/M): 40.03±10%

STANDARD BEIGE

La resina de fotopolímero ELEGOO está especialmente diseñada para reducir la contracción del volumen durante el proceso de fotocurado, lo que garantiza la alta precisión del modelo de impresión con un acabado suave.

