

DATOS TÉCNICOS (POSCURADA)

PROPIEDADES DE TRACCIÓN

Esfuerzo de tracción en rotura (MPa): 30

Alargamiento a la rotura (%): 70

PROPIEDADES DE TEMPERATURA

HDT a 0,455 MPa 60 °C

PROPIEDADES DE IMPACTO

Resistencia al impacto (J / m): 45

Dureza (Shore D): 65

TENACIOUS FLEXIBLE

Tenacious Flexible tiene mayor resistencia al impacto entre las resinas Siraya Tech. Tiene buena flexibilidad, pero no es suave como el caucho. Se puede mezclar con otras resinas y Tenacious agrega significativamente dureza y durabilidad a una pieza.

