

DATOS TÉCNICOS (POSCURADA)

PROPIEDADES DE TRACCIÓN

Resistencia a la tracción: 80 MPa

PROPIEDADES DE FLEXIÓN

Módulo de Young: 2600 MPa

PROPIEDADES DE TEMPERATURA

Temperatura de deflexión del calor: 83°C

Dureza: 85D

ULTRACUR3D RG 35

Ultracur3D RG 35 es una resina rígida de uretano para impresión 3D, ideal para piezas funcionales de alto rendimiento. Ofrece alta resistencia, rigidez, estabilidad a altas temperaturas y baja absorción de agua. Es adecuada para aplicaciones que requieren durabilidad y estabilidad dimensional.

