

## DATOS TÉCNICOS (POSCURADA)

### PROPIEDADES DE TRACCIÓN

Elongación de rotura: 43 %

### PROPIEDADES DE FLEXIÓN

Módulo de Young: 1900 MPa

### PROPIEDADES DE IMPACTO

Resistencia al impacto (Izod con muescas): 43 J/m

Absorción de agua: 0,33 %

## ULTRACUR3D ST 1400

Ultracur3D ST 1400 es una resina que combina dureza y durabilidad. Ofrece una alta resistencia al impacto, ideal para aplicaciones en sectores como bienes de consumo, médicos e industriales.

