

DATOS TÉCNICOS

Tensión de rotura	32
Alargamiento por rotura	5.4
Rest a la flexion	61
Mod elasticidad	1465
Resist al impact	5.8
Temp de dist	80
Densidad	1.27
Temp Extr	230-260
Temp plat	70-85
Enclosure	Opcional, temp ambiente controlada
Sup de impresion	Cinta azul, PEI, Pegamento, placa de cristal
Vel impre	35-50
Secado	4-8 hrs a 65 grados, opcional

CPE 2.85mm

Los materiales de CPE (co-poliéster) son resistentes a los químicos, resistentes y demuestran una buena estabilidad dimensional. Es una opción preferida para prototipos funcionales y partes mecánicas. Aunque CPE y CPE + proporcionan características de rendimiento similares, CPE + proporciona el beneficio adicional de una mayor resistencia a la temperatura y una mayor resistencia al impacto.



COLORES DISPONIBLES



*CONSULTA A TU ASESOR COMERCIAL PARA VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE COLORES