

DATOS TÉCNICOS

Tensión de rotura	34
Alargamiento por rotura	53
Rest a la flexion	69
Mod elasticidad	1684
Resist al impact	79
Temp de dist	77.4
Densidad	1,27
Temp Extr	225-245
Temp plat	70-85
Enclosure	Opcional, temp ambiente controlada
Sup de impresion	Cinta azul, PEI, Pegamento, placa de cristal
Vel impre	40-50
Secado	4-8 hrs a 65 grados, opcional 4-8 hrs a 40 grados, obligatorio

PETG 2.85mm

Ultimaker PETG es el estándar de referencia para usos industriales de categoría empresarial. Fácil de usar y versátil, es el mejor PETG del mercado para las impresoras 3D Ultimaker. Además, resulta adecuado para gran variedad de casos de uso, gracias a propiedades como buena imprimibilidad, tenacidad y resistencia química, al desgaste y a la temperatura.



**COLORES
DISPONIBLES**



*CONSULTA A TU ASESOR COMERCIAL PARA VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE COLORES