

DATOS TÉCNICOS

Tensión de rotura	30
Alargamiento por rotura	3,5
Rest a la flexion	47,6
Mod elasticidad	1410
Resist al impact	14,2
Temp de dist	78
Densidad	1,04
Temp Extr	230-270
Temp plat	95-110
Enclosure	Cerrado
Sup de impresion	Placa de cristal, PEI
Vel impre	40-100
Secado	7 hrs a 75°

ABS 2.85mm

Filamento Ultimaker ABS BLACK Viene bobinado para una mejor impresión. 2,85 mm de diámetro. Gran redondez y consistencia. ABS es Acrilonitrilo Butadieno Estireno, un plástico muy utilizado en la impresión 3D. Los filamentos de Ultimaker se han probado ininidad de veces para garantizar que son aptos para la tarea: solo los mejores pasan el examen.



COLORES DISPONIBLES



*CONSULTA A TU ASESOR COMERCIAL PARA VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE COLORES