

DATOS TÉCNICOS


Tensión de rotura	39,0 MPa
Alargamiento por rotura	580,0 %
Rest a la flexión	4,3 MPa
Mod de flexión	78,7 MPa
Mod elasticidad	26,0 MPa
Resist al impact	34,4 kJ/m ²
Temp de fusión	220 °C
Dureza	95 (Shore A), 46 (Shore D)
Deformación térmica	74 °C
Índice de fluidez (MFR)	15,9 g/10 min
Vel de impresión	30 – 40 mm/s.

FLEXIBLE TPU 2.85mm

Ultimaker TPU 95A es un filamento fácil y rápido de imprimir, con un buen equilibrio de flexibilidad y resistencia al desgaste, así como una buena resistencia a muchos químicos industriales y aceites. Cuando se combina con los perfiles de materiales de Cura, incluso complejas piezas mecánicas, piezas, herramientas y accesorios se imprimen con facilidad.



COLORES DISPONIBLES



*CONSULTA A TU ASESOR COMERCIAL PARA VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE COLORES