

Ultimaker

DATOS TÉCNICOS

Tensión de rotura	42
Alargamiento por rotura	6
Rest a la flexion	74
Mod elasticidad	1901
Resist al impact	116
Temp de dist	108
Densidad	1,18-1,20
Temp Extr	260-280
Temp plat	90-110
Enclosure	Obligatorio, temp ambiente controlada
Sup de impresion	Cinta azul, PEI, Pegamento, placa de cristal
Vel impre	35-50
Secado	4-8 hrs a 80 grados, opcional

3D MARKET
Impresoras 3D

PC 2.85mm

Con el filamento Ultimaker PC (policarbonato), puede imprimir piezas fuertes y resistentes que conservan la estabilidad dimensional cuando se someten a temperaturas de hasta 110 °C. Nuestro PC es un filamento perfecto para moldes de impresión, herramientas, prototipos funcionales y piezas para fabricación a corto plazo.



**COLORES
DISPONIBLES**



**CONSULTA A TU ASESOR COMERCIAL PARA
VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE COLORES*