

DATOS TÉCNICOS

Tensión de rotura	4,6
Alargamiento por rotura	4,6
Rest a la flexion	83,3
Mod elasticidad	2884
Resist al impact	3,9
Temp de dist	45
Densidad	1,1
Temp Extr	200-210
Temp plat	45-60
Enclosure	opcional
Sup de impresion	Placa de cristal, PEI
Vel impre	40-100
Secado	6 hrs a 45, opcional

PLA 2.85mm

El filamento Ultimaker PLA (ácido poliláctico) proporciona una experiencia de impresión 3D sin complicaciones gracias a su fiabilidad y buena calidad superficial. Nuestro PLA está hecho de fuentes orgánicas y renovables. Es seguro, fácil de imprimir y sirve una amplia gama de aplicaciones tanto para principiantes como para usuarios avanzados.

COLORES DISPONIBLES



*CONSULTA A TU ASESOR COMERCIAL PARA VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE COLORES

Black

Black Blue

Green

Orange

Red

Silver

Transparente

White

Yellow

