

DATOS TÉCNICOS

Tensión de rotura	72
Alargamiento por rotura	2,1
Rest a la flexion	90
Mod elasticidad	8000
Resist al impact	N/A
Temp de dist	150
Densidad	1,16
Temp Extr	285
Temp plat	110
Enclosure	Obligatorio, temp ambiente controlada
Sup de impresion	Cinta azul, PEI, Pegamento, placa de cristal
Vel impre	40-60
Secado	4 hrs a 80 grados, obligatorio

FC NYLON PA12+

Está fabricado con un nailon especial 12 [PA12] y fibra de carbono de alto módulo. PA12 + CF se usa ampliamente en una variedad de industrias debido a su excelente resistencia química, baja absorción de humedad y amplia ventana de procesamiento.

