

DATOS TÉCNICOS

Tensión de rotura	33
Alargamiento por rotura	2.7
Rest a la flexion	59
Mod elasticidad	1339
Resist al impact	12.6
Temp de dist	104
Densidad	1,12
Temp Extr	245-265
Temp plat	90-105
Enclosure	Obligatorio, temp ambiente controlada
Sup de impresion	Cinta azul, PEI, Pegamento, placa de cristal
Vel impre	30-50
Secado	6 horas a 60 grados, recomendado

ABS

El ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) es un filamento termoplástico de impresión 3D caracterizado por su fiabilidad, rigidez, resistencia y resistencia al impacto. También cuenta con una mayor estabilidad dimensional y resistencia química.

COLORES DISPONIBLES



*CONSULTA A TU ASESOR COMERCIAL PARA VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE COLORES

