

DATOS TÉCNICOS

Tensión de rotura	55
Alargamiento por rotura	10
Rest a la flexion	95
Mod elasticidad	2980
Resist al impact	N/A
Temp de dist	55
Densidad	1,26
Temp Extr	210
Temp plat	23
Enclosure	abierto, opcional Cinta azul, PEI, Pegamento, placa de cristal
Sup de impresion	40-100
Vel impre	6 hrs a 45, opcional
Secado	

ESD PLA

3DXSTAT™ ESD PLA es un filamento antiestático fácil de usar diseñado para su uso en aplicaciones críticas que requieren protección contra descarga electrostática (ESD). Fabricado con Natureworks PLA y CNT para ofrecer una repetibilidad y fiabilidad excepcionales.

