

DATOS TÉCNICOS

Tensión de rotura	64
Alargamiento por rotura	4
Rest a la flexion	98
Mod elasticidad	3070
Resist al impact	3.7
Temp de dist	50
Densidad	1,1
Temp Extr	195-220
Temp plat	50-60
Enclosure	Opcional
Sup de impresion	Cinta azul, PEI, Pegamento, placa de cristal
Secado	6 hrs a 45, opcional
Vel impre	4-8 hrs a 40 grados, obligatorio
	40-100

PLA/PHA 1.75 - 3 mm

PLA/PHA: mezcla característica de bioplásticos de colorFabb. Un filamento PLA menos quebradizo y sorprendente. Un filamento mantecoso, cremoso y súper suave. Aquí empezé todo: PLA/PHA sin ningún color.

COLORES DISPONIBLES



*CONSULTA A TU ASESOR COMERCIAL PARA VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE COLORES

Ultra Marine Blue

Blue Grey

Blueish White

Leaf Green

Olympic Gold

Orange

Shining Silver

Signal Yellow

Sky Blue

Standard Black

Standard White

Traffic Red

