

DATOS TÉCNICOS

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Velocidad de Impresión: | < 200 mm/s |
| Densidad: | 1.25 g/cm ³ |
| Temp de Fusión: | 225 °C |
| Resistencia a la Tracción: | 32 ± 4 MPa |
| Elongación al Romper: | 11.2 ± 0.8 % |
| Módulo de Flexión: | 1670 ± 120 MPa |
| Resistencia a la Flexión: | 65 ± 4 MPa |
| Resistencia al Impacto: | 52.7 ± 2.4 kJ/m ² |

PETG GOLD

El PETG Basic de Bambu Lab es un filamento de alta calidad, se trata de un copoliéster termoplástico que combina las mejores propiedades del PET con la flexibilidad del glicol.

