

DATOS TÉCNICOS

Resist tracción	38
Resist flexión	89
Mod flexión	3950
Resist al impacto	23.2

Se recomienda secar el PLA en ambientes húmedos a 55 °C durante 8 horas antes de imprimir.

PLA-CF

PLA-CF de Bambu Lab es un filamento de PLA reforzado con fibra de carbono que ofrece rigidez y resistencia. Ideal para aplicaciones de ingeniería y proyectos que requieren una apariencia mejorada.

COLORES DISPONIBLES



*CONSULTA A TU ASESOR COMERCIAL PARA VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE COLORES

Matcha Green

Black

Jeans Blue

Lava Grey

