


DATOS TÉCNICOS

Tensión de rotura	31.25
Alargamiento por rotura	2.35
Rest a la flexion	76.2
Mod elasticidad	2062
Resist al impact	9.2
Temp de dist	70
Densidad	1.10
Temp Extr	190-220
Temp plat	25-70
Enclosure	Abierto
Sup de impresion	Cinta azul, PEI, Pegamento, placa de cristal
Vel impre	40-60
Secado	6 hrs a 45, opcional

POLYSMOOTH

Filamento Polysmooth material que proporciona excelente, equilibrado, y lo más importante, "capacidad de pulido" cuando se expone a alcohol común y alcohol isopropílico o etanol. PolySmooth presenta propiedades mecánicas bien equilibradas, superando al ABS y al PLA en la mayoría de los atributos, lo que lo convierte en un material ideal para la impresión 3D diaria.

COLORES DISPONIBLES



*CONSULTA A TU ASESOR COMERCIAL PARA VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE COLORES

White

Grey

Red

Orange

Transparente

Black

