

DATOS TÉCNICOS

Tensión de rotura	31.25
Alargamiento por rotura	2.35
Rest a la flexion	76.2
Mod elasticidad	2062
Resist al impact	9.2
Temp de dist	70
Densidad	1.10
Temp Extr	190-220
Temp plat	25-70
Enclosure	Abierto
Sup de impresion	Cinta azul, PEI, Pegamento, placa de cristal
Vel impre	40-60
Secado	6 hrs a 45, opcional

POLYSUPPORT

Esta familia especializada proporciona filamentos únicos de Polymaker para desbloquear nuevas aplicaciones de impresión 3D. PolySupport es un soporte independiente para filamentos basados en Polymaker PLA. Tiene una interfaz perfecta con PLA, lo suficientemente fuerte como para soportarlo y fácilmente extraíble a mano.

