

## DATOS TÉCNICOS

<b>Tensión de rotura</b>	90
<b>Alargamiento por rotura</b>	3.3
<b>Rest a la flexion</b>	126
<b>Mod elasticidad</b>	3197
<b>Resist al impact</b>	32
<b>Temp de dist</b>	207
<b>Densidad</b>	1,27
<b>Temp Extr</b>	330-350
<b>Temp plat</b>	110-120
<b>Enclosure</b>	Cerrado, temp ambiente controlada
<b>Sup de impresion</b>	Cinta azul, PEI, Pegamento, placa de cristal
<b>Vel impre</b>	40-60
<b>Secado</b>	6 horas a 50 grados, recomendado

## ULTEM 1010 (PEI)

Filamento 1010 (PEI) Filamento ULTEM es un polímero amorfo de alto rendimiento que combina excelentes propiedades térmicas, estabilidad dimensional excepcional, retardante de llama inherente y buena resistencia química.

