

DATOS TÉCNICOS

Resist tracción	50, 1 MPa
Alargamiento rotura	10, 7%
Mod Young	2545 MPa
Resist flexión	88, 1 MPa
Mod flexión	2550 MPa
Resist impacto	16, 8 kJ/m ²

ULTRAFUSE PC/ABS FR

Ultrafuse PC/ABS FR es un filamento que combina policarbonato y ABS, dos termoplásticos líderes en aplicaciones eléctricas e ingeniería, con una capacidad retardante de llama V-0.

