

DATOS TÉCNICOS

Resist tracción	63.2 MPa
Alargamiento rotura	3.7 %
Mod Young	6178 MPa
Resist flexión	108 MPa
Mod flexión	5452 MPa
Resist impacto	5.7 kJ/m2

ULTRAFUSE PET CF15

Ultrafuse PET CF15 es filamento de tereftalato de polietileno reforzado con un 15% de fibra de carbono, diseñado para ofrecer una fácil procesabilidad y una baja absorción de humedad, combinadas con una excelente resistencia y rigidez.

