

DATOS TÉCNICOS

Tensión de rotura	55
Alargamiento por rotura	6,2
Rest a la flexion	N/A
Mod elasticidad	N/A
Resist al impact	5
Temp de dist	70
Densidad	1.27
Temp Extr	240-260
Temp plat	60-70
Enclosure	Obligatorio, temp ambiente controlada
Sup de impresion	Placa de cristal, PEI
Secado	4-8 hrs a 65 grados, recomendado
Vel impre	40-70

XT 1.75 - 2.85 mm

El filamento XT está hecho con Amphora AM1800 y tiene una formulación única para la impresión en 3D, lo cual hace que presente excelentes propiedades: alta resistencia y muy alta dureza, procesamiento neutral de olor, alta temperatura Tg/mejorada, resistencia, formulación libre de estireno, conformidad con el contacto con alimentos de la FDA, formulación libre de BPA (bisfenol A).

COLORES DISPONIBLES



*CONSULTA A TU ASESOR COMERCIAL PARA VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE COLORES

Clean

Yellow

Black

White

