

DATOS TÉCNICOS

Tensión de rotura	30
Alargamiento por rotura	5-10
Rest a la flexion	40
Mod elasticidad	N/A
Resist al impact	4,5
Temp de dist	N/A
Densidad	3,9
Temp Extr	195-220
Temp plat	50-60
Enclosure	Opcional
Sup de impresion	Cinta azul, PEI, Pegamento, placa de cristal
Secado	6 horas a 50 grados, recomendado
Vel impre	40-100

BRONCE

BronzeFill es un filamento de impresión 3D PLA de alta calidad, cargado con una gran cantidad de partículas de bronce, especialmente desarrollado para impresiones estéticas. Después de la impresión, los objetos necesitan ser pulidos, lo que dará como resultado objetos más brillantes de bronce.

