

DATOS TÉCNICOS

Tensión de rotura	25
Alargamiento por rotura	3-10
Rest a la flexion	40
Mod elasticidad	7000
Resist al impact	10
Temp de dist	55
Densidad	3.9
Temp Extr	195-220
Temp plat	50-60
Enclosure	Opcional
Sup de impresion	Cinta azul, PEI, Pegamento, placa de cristal
Secado	6 horas a 50 grados, recomendado
Vel impre	4-8 hrs a 40 grados, obligatorio 40-100

COBRE

Se transforma de una arcilla marrón rojiza como una impresión en una obra de arte. Con el peso adicional del cobre real en el filamento, el relleno de cobre es el material perfecto para estatuas y otros recuerdos que necesitan tener un aspecto no impreso.

