

DATOS TÉCNICOS

Densidad	1.17 - 1.24
Mod Young	1879 ± 109
Resist tracción	28.1 ± 1.3
Alargamiento rotura	1.36 ± 0.30
Mod flexión	2119 ± 60
Resist flexión	48.0 ± 1.9
Resist impacto	12.15 ± 1.03

POLYMAX PLA

El filamento PolyMax PLA especial para FFF / FDM. Se ha fabricado con la tecnología patentada Jam Free, que permite una impresión prácticamente sin errores. PolyMax PLA se produce utilizando las últimas tecnologías con técnicas avanzadas de procesamiento de polímeros. Tiene las especificaciones más estrictas de todos los filamentos de PLA en el mercado.

